

ИГП-18; ИГП-30; ИГП-38; ИГП-49; ИГП-72; ИГП-114; ИГП-152

ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72 – масла индустриальные легированные, использующиеся в гидравлических системах станков, прессов, автоматических линий промышленного оборудования, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.

ИГП-114, ИГП-152 – масла индустриальные легированное, предназначенное для смазывания нагруженных зубчатых и червячных передач, редукторов оборудования, работающего на предприятиях металлургической, целлюлозно-бумажной промышленности.

Масла изготавливаются из минеральных масел глубокой селективной очистки с добавлением сбалансированной композиции присадок.

Преимущества

- Обладают улучшенными смазывающими и антикоррозионными свойствами
- Хорошая стойкость к окислению и пенообразованию позволяет продлить срок службы масел по сравнению с маслами без присадок
- Способствуют надежной работе оборудования, увеличивают его производительность

Одобрения	ИГП-18	ИГП-30	ИГП-38	ИГП-49	ИГП-72	ИГП-114	ИГП-152
ПАО «СвНИИ НП»	✓		✓				

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	ИГП-18	ИГП-30	ИГП-38	ИГП-49	ИГП-72	ИГП-114	ИГП-152
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	27,5	46,2	61,8	79,9	121,2	196,0	273,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95	91	92	92	89	88	88
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210	235	232	239	240	240	258
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20	-28	-24	-25	-16	-15	-16
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,11	0,12	0,11	0,10	0,12	0,12	0,14
Плотность при 20 °С, кг/м³	ASTM D4052	866	878	881	885	888	895	897
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,0	4,5

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

