

LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40

Синтетическое моторное масло для китайских автомобилей

Спецификации

- API SQ/CF

Описание продукта

Синтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Производится с применением передовой технологии DuraMax® и обеспечивает эффективную работу мощных модернизированных двигателей китайских автомобилей, оснащенных турбонаддувом, благодаря повышенной защите от износа и отложений. Технология продукта также адаптирована для двигателей с непосредственным впрыском и предотвращает возникновение эффекта преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI).

Область применения

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (не оборудованных фильтром сажевых частиц) автомобилей Chery, Haval, GREAT WALL и др. как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Также подходит для применения в двигателях других автопроизводителей, требующих масел уровня API SQ, SP, SN PLUS, SN и класса вязкости SAE 5W-40.

Преимущества

ЗАЩИТА ОТ LSPI

Защищает от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси (LSPI) в двигателях T-GDI (Turbocharged gasoline direct injection)

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Подходит для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках - режим "старт-стоп"

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Обладает высоким уровнем противоизносных и моюще-диспергирующих свойств, что позволяет минимизировать отложения и обеспечить чистоту двигателя

ЛЕГКИЙ ПУСК

Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах

Наименование продукта при заказе: Масло моторное LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40, СТО 79345251-185-2019

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D4052 / ГОСТ 3900	850,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,8
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	82,35
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	173
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 600
Динамическая вязкость (MRV) при -35°C, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	23 600
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	12,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,12
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	8,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	221
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950 / ASTM D97	-41